

#### ÜRÜN AÇIKLAMASI



Teknik bilgi formunu okuyunuz

**TİK YAĞI;** özellikle tik, gül ağacı veya maun gibi ahşaplarda UV ve neme dayanıklı bir kaplama sağlamak üzere formüle edilmiştir.

- Ahşaba derinlemesine nüfus eder
- Besler ve canlandırır
- Su itici
- UV koruma
- Kolay bakım

#### ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI



Karıştırınız

Boya ve vernik içermeyen dış mekan ahşapları için kullanılır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Tipi	: Alkid bazlı
Viskozite (DIN4, 20°C)	: 10-15"
Özgül Ağırlık (kg/l)	: 0,89 ± 0.03
Katı Madde % (ağırlıkça)	: 30 ± 2
Teorik Kaplama Alanı (m <sup>2</sup> /l)	: 10-12



Fırça ile uygulayınız

**Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 bağıl nem, 80 gr/m<sup>2</sup> tek kat uygulamada)**

Dokunma kuruması	: 4 saat
Tam kuruma	: 24 saat



Serin yerde depolayınız

#### YÜZEY HAZIRLAMA

Yüzeyi tüm kir, yağ, boya, vernik ve tozdan arındırın. Ahşap yüzeyi 80/120 kum zımpara kâğıdı ile zımparalayın. Oluşan tozu yüzeyden iyice temizleyin. Yıpranmış/rengi değişmiş ahşabı 80/120 kum zımpara kâğıdı ile zımparaladıktan sonra Woodsol Deck Cleaner ile temizleyiniz.

#### UYGULAMA

Kullanıma hazırdır. İnceltme gerektirmemektedir. Kullanılmadan önce ambalajında çok iyi karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. En iyi sonuç için ürünü fırça veya bez ile 1 kat uygulayın, yağın fazlasını fırça veya hav bırakmayan bez ile alın. Kullanım sonrası her hangi bir işlem için 24 saat bekleyin.

#### DEPOLAMA & TAŞIMA

Kuru, serin, direkt güneş ışığı almayan alanlarda depolayınız. Kullanımdan sonra ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.

#### SAĞLIK & GÜVENLİK

1. Tüm sağlık ve güvenlik bilgileri için lütfen ürünün Güvenlik Bilgi Formunu (GBF) inceleyiniz.
2. Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.
3. İyi havalandırmalı çalışma ortamında kullanınız.

#### UYARI

Uygulama ortamında bağıl nem %45-65; uygulama yapılacak yüzey, ortam ve ürün sıcaklığı 10-32°C olmalıdır. Düşük ve sıcaklık ve yetersiz hava sirkülasyonu veya yüksek nem oranı kuruma zamanını geciktirir ve ürün performansını negatif etkileyebilir. Uygulama ekipmanları uygulamadan hemen sonra, selülozik tiner ile temizlenmelidir.

#### TAŞIMA BİLGİLERİ

Paketleme	: 0,75 L
	2,5 L
	20 L

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler güncel en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşıladığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.