

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

**PIGMENTA;** renklendirilebilen, son kat olarak kullanıma uygun su bazlı boyadır.



Fırça ile uygulayınız

### ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet özelliği
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Uygulama sonrası doğal görünüm
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım

### ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencereler için kullanılır.



Sprey ile uygulayınız

### PARLAKLIK SEÇENEĞİ

Ürün Kodu	Parlaklık
BW426.20.XXXX	20
BW426.40.XXXX	40

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 1500 - 2500
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,2 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 47 ± 1
pH	: 8,5 - 9,0
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2 - 3
Önerilen uygulama miktarı (gr/m <sup>2</sup> )	: 80 - 130
Tüketim miktarı (m <sup>2</sup> /lt)	: 8 - 10
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m <sup>2</sup> uygulamada)	
Flash off	: 20 dk (30°C)
Laminar hava	: 45 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m <sup>2</sup> )	
Toz kuruması	: 30 dk
Dokunma kuruması	: 1 sa
Zımparalanabilme	: 4 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min 24 sa

### RENK SEÇENEKLERİ

Renk Kodu	Renk Adı
1000	BIANCO
1715	IVORY
7235	GREY CHIARO
7243	GREY SCURO
5224	RUSTICO BLU
5212	BLU CIELO
2704	GIALLO
6305	VERDE SCURO
8416	MARRONE
3304	ROSSO



Donmaya karşı koruyunuz

### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

### UYGULAMA

**Konvansiyonel Sprey:** : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir. Gerekli durumlarda % 5-10 su ile inceltilir.

### Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası
- Fırça
- Rulo

### DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

### SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

### UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

### TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Boya
Paketleme	: 0,75 LT ; 2,5 LT ; 20 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.

Yayın Tarihi: 01.11.2016

Revizyon No: 01

www.woodsol.com.tr