

ÜRÜN AÇIKLAMASI



Sprey ile uygulayınız

GEMINA; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte olan ara kat ve son kat olarak kullanıma uygun su bazlı verniktir.

ÖZELLİKLER

- Akışkan jel özelliği ile uygulama kolaylığı
- Canlı ve parlak kuru film oluşturma
- Uygulama sonrasında, yüzeye homojen yayılma
- Dış ortam şartlarına karşı dayanım



Fırça ile uygulayınız

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap kapı, çardak, pergola, panjur ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 3500 - 4500
Özgül Ağırlık (kg/lt) Katı	: 1,03 ± 0,02
Madde (% ağırlıkça)	: 35 ± 1
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 50 - 80
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 9 - 12
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m ² uygulamada)	
Flash off	: 20 dk (30°C)
Laminar hava	: 30 dk (30°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)



Karıştırınız

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 20 dk
Dokunma kuruması	: 1 sa
Zımparalanabilme	: 8 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min 24 sa



Serin yerde depolayınız

RENK SEÇENEKLERİ

Renk Kodu	Renk Adı
0000	CLEAR
1562	HEMLOCK
1567	AFROMOSIA
1564	TEAK
1565	JAVA BURMA
1568	OLIVE
1563	WALNUT
1569	MISTY GREY
9300	WENGE



Donmaya karşı koruyunuz

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey: : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama Ekipmanları:

- Sprey tabancası (Air less)
- Fırça

DEPOLAMA & TAŐIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŐIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Vernik
Paketleme	: 0,75 LT ; 2,5 LT ; 20 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.