

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

**SUPERNOVA FOND**; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte olan alt kat ve ara kat olarak kullanıma uygun, tiksotropik yapıda su bazlı verniktir.



Sprey ile uygulayınız

### ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Buhar geçirgenliği
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım
- Mükemmel ıslatıcılık
- Tanen kusmalarını bloke etme



Karıştırınız

### ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.

### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 10000-15000
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,04 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 36 ± 1
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m <sup>2</sup> )	: 100 - 120
Tüketim miktarı (m <sup>2</sup> /lt)	: 8 - 10



Serin yerde depolayınız

### Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m<sup>2</sup> uygulamada)

Flash off	: 15 dk (30°C)
Laminar hava	: 60 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)

### Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m<sup>2</sup>)

Toz kuruması	: 10 dk
Dokunma kuruması	: 1 saat
Zımparalanabilme	: 4 saat
Katlar arası bekleme süresi	: 2 - 6 saat
İstiflenebilme	: min 24 saat



Donmaya karşı koruyunuz

### YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için maksimum %12, sert ağaçlar için maksimum %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

### UYGULAMA

SUPERNOVA FOND uygulanmış yüzeye 240-320 zımpara işlemi sonrasında ULTRATIX kullanılabilir.

**Konvensiyonel Sprey:** 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

### Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası (Konvansiyonel Sprey, Airless, Airmix)

### DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5-35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

### SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır. İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

### UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir. Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

### TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Vernik
Paketleme	: 20 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.