

ÜRÜN AÇIKLAMASI

VERNIPROTECT; yüksek doldurma gücü olan dış mekân dayanımı yüksek su bazlı beyaz astardır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek doldurma gücü,
- Uygulama sonrası ahşabı izole eder,
- Pestisit ve civa içermez. Yüksek oranda IPBC içerir.
- Dış ortam şartlarına karşı dayanım sağlar.

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap cephe kaplamaları, ahşap panjurlar, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (DIN 4, 20 °C)	: 38-42"
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,23 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 45 ± 1
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 110-120
Tüketim miktarı (m ² / kg)	: 6 - 8
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)	
Flash off	: 15 dk (30°C)
Laminar hava	: 30 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)
Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)	
Toz kuruması	: 10 dk
Dokunma kuruması	: 30 dk
Zımparalanabilme	: 1-2 saat
Katlar arası bekleme süresi	: 2-4 saat

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Daldırma: Yalnızca paslanmaz tanklar kullanılmalıdır.

Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.

Uygulama Ekipmanları

- Daldırma
- Fırça

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır. İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıklarda uygulanan kaplamalar kimyasal ve normal elde edilebilir standart performanslarından daha düşük mekanik özellikler gösterir. Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Astar
Paketleme	: 20 LT



Fırça ile uygulayınız



Karıştırınız



Serin yerde depolayınız



Donmaya karşı koruyunuz

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.