

ÜRÜN AÇIKLAMASI

SUPERBRUSH; renklendirilebilen, yarı şeffaf özellikte olan son kat olarak kullanıma uygun su bazlı mat verniktir.



Fırça ile uygulayınız

ÖZELLİKLER

- Yüksek elastikiyet özelliği
- Yüksek katı madde içeriği
- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Mükemmel şeffaflık
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım



Sprey ile uygulayınız

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap paneller, ahşap kapı, panjur ve pencerelerde kullanılır.

PARLAKLIK SEÇENEĞİ

Ürün Kodu	Parlaklık
VW455.20.0000	20
VW455.40.0000	40



Karıştırınız

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (cps)	: 2000 - 3000
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,04 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 40 ± 1
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 80 - 130
Tüketim miktarı (m ² /lt)	: 8 - 10
Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m ² uygulamada)	
Flash off	: 20 dk (30°C)
Laminer hava	: 45 dk (45°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)



Serin yerde depolayınız

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 30 dk
Dokunma kuruması	: 1 - 2 sa
Zımparalanabilme	: 4 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min. 24 sa



Donmaya karşı koruyunuz

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlere arındırılmalıdır.

Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır.

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey: 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

Fırça: Yalnızca sentetik uçlu kıl fırça kullanılmalıdır.

Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası
- Fırça
- Rulo

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.

Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın.

Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.

Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.

Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır.

İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır.

Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir.

Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Vernik
Paketleme	: 0,75 LT ; 2,5 LT ; 20 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.