

ÜRÜN AÇIKLAMASI

UNIDECK; renklendirilebilen, yüksek katılı, yarı şeffaf özellikte olan son kat olarak kullanıma uygun dış mekan dayanımlı su bazlı yağdır.



Sprey ile uygulayınız

ÖZELLİKLER

- UV ışınlarına karşı yüksek dayanım ve koruma sağlar
- Sert ve yumuşak ağaçlar için uygundur
- Pestisit ve civa içermez. IPBC içerir
- Dış ortam şartlarına karşı yüksek dayanım sağlar



Fırça ile uygulayınız

ÖNERİLEN KULLANIM ALANLARI

Ahşap deck kaplamaları, ahşap cephe kaplamaları ve ahşap saçak girişleri, ahşap çatılar, ahşap paneller, ahşap kapı ve pencerelerde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün tipi	: Su Bazlı
Viskozite (25°C, DIN4, sn)	: 52"
Özgül Ağırlık (kg/lt)	: 1,03 ± 0,02
Katı Madde (% ağırlıkça)	: 32 ± 1
pH	: 7
Tavsiye Edilen Kat Sayısı	: 2
Önerilen uygulama miktarı (gr/m ²)	: 100 - 120
Tüketim miktarı (m ² / lt)	: 10 - 12



Karıştırınız

Hızlandırılmış Kuruma (150 g/m² uygulamada)

Flash off	: 15 dk (30°C)
Laminar hava	: 30 dk (30°C)
Soğuma	: 15 dk (20°C)

Kuruma Zamanı (20°C, % 45-65 RH, 100 g/m²)

Toz kuruması	: 15 dk
Dokunma kuruması	: 1 sa
Zımparalanabilme	: 2 sa
Katlar arası bekleme süresi	: 4 - 6 sa
İstiflenebilme	: min 24 sa

RENK SEÇENEKLERİ

Renk Kodu	Renk Adı
0000	CLEAR
1212	TEAK
1210	PINO
1213	NOCE
1211	OAK

Donmaya karşı koruyunuz

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey toz ve kirlerden arındırılmalıdır. Ahşap rutubeti yumuşak ağaçlar için max. %12, sert ağaçlar için max. %15 olmalıdır. Sert ağaçlar uygulama öncesi lif kalkması sebebiyle 180 no'lu zımpara ile zımparalanmalıdır. Eski boyalı yüzeyler no:80-100 ile zımparalanmalı veya DECK CLEANER kullanılarak temizlenmelidir.

UYGULAMA

Konvansiyonel Sprey: : 2-2,5 mm tabanca ucu ile ve 3-4 bar hava basıncı kullanılarak uygulanması tavsiye edilir.

Uygulama Ekipmanları

- Sprey tabancası
- Duşlama
- Fırça-Rulo
- Bez ile silme

DEPOLAMA & TAŞIMA

Orijinal ambalajında kapalı olarak 5 - 35°C sıcaklıkları arasında depolandığında raf ömrü 1 yıldır. Boya kalıntıları (yıkama suları, boya kabinleri suları, kullanılan kaplamalar) yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Kalıntıları kesinlikle boşaltma kanallarına atmayın. Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Tüm Sağlık ve Güvenlik bilgileri için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. Ürünler kullanılırken uygun koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven, maske vb.) kullanılmalıdır. İyi havalandırılmış uygulama ortamının sağlanması gerekir.

UYARI

Yüzeydeki ürün uygulaması en az 12°C olan bir ortamda yapılmalıdır. Düşük sıcaklıktaki kaplama uygulamaları standart performanslara kıyasla daha düşük kimyasal ve mekanik özelliklere neden olabilir. Ürün kullanılmadan önce, homojenliği kontrol edilmeli ve iyice karıştırılmalıdır. Uygulama ekipmanları su ile temizlenmeli ve ürün kalıntıları asla kanalizasyona verilmemelidir.

TAŞIMA BİLGİLERİ

Yük Sınıflandırması	: Astar
Paketleme	: 0,75 LT ; 2,5 LT ; 20 LT

Bu Teknik Bilgi Formunda sağlanan veriler elimizden gelen en iyi bilgi ve deneyime karşılık gelmektedir. Teknik Bilgi Formlarında belirtilen tolerans sınırları dahilinde, ürünlerimizin kimyasal-fiziksel özellikleri tutarlılık sağlamaktadır. Nihai ürünün uygulama sonucu, ürünün çalışma şartlarının yanı sıra uygulama sistemi ile de ilgilidir. Uygulama sonuçları kendi ihtiyaçlarını karşılandığından emin olan kullanıcıların sorumluluğundadır.